



POLIGUM fibrato

Guaina fibrata poliuretana monocomponente ad acqua

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Elasticità: elevata
Idrorepellenza: elevata
Dilatazione: ottima
Potere coprente: ottimo
Presa di sporco: bassa
Resistenza al lavaggio: ottima
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe
Filmabilità alle basse temperature: buona

Altre caratteristiche:

- Ottimo potere di adesione
- Previene la formazione di muffe e alghe
- Non nociva
- Non infiammabile
- Peso specifico: 1,065+/- 0,080 gr./cc.
- pH: 7,9 +/- 0,2
- Residuo secco 68/70% (3 ore 120° C)
- Viscosità: N.D.
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: pennello-rotolo
- Diluizione: 5%-10% in volume con acqua.
- Essiccazione: 3/6 ore al tatto, 24 ore in profondità a seconda della temperatura e delle condizioni di umidità.

CAMPI DI IMPEGNO

POLIGUM fibrato è un prodotto di nuova generazione a base di polimeri acrilici e poliuretani che trova impiego nella copertura e nell'impermeabilizzazione di tappeti di asfalto, manti bituminosi, cemento e pavimentazioni in genere (opportunamente trattate), nell'ambito di strutture particolarmente esposte quali terrazzi, balconi, tetti, ecc, proteggendoli in maniera efficace dalle aggressioni atmosferiche e dal normale calpestio pur non occasionale.

Dotato di notevole elasticità, di facile applicazione, ottima copertura e basso impatto ambientale.

NORME DI IMPEGNO

- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili.
- Prima dell'applicazione risanare eventuali crepe e incoerenze del supporto. Valutare caso per caso il grado di adesione e procedere eventualmente all'applicazione di un fondo ancorante.
- Applicare in due mani con rotolo a pelo raso diluendo il prodotto al 5%-10% con acqua avendo cura di applicare il prodotto in maniera omogenea.
-

Pag.1/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



RACCOMANDAZIONI:

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

RESA :

La resa è mediamente di 7/8 m²/Lt per una mano ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI :

Lt 14 - 5 - 1

GAMMA COLORI:

Bianco - rosso - verde

Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

Direttiva 2004/42/CE Categoria d/BA
"Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo"
Valore limite UE COV: 130g/L dal 01/01/2010. Contenuto massimo del prodotto: <130g/L

Pag.2/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.